SILATERM



Universalkleber für hohe Temperaturen bis zum 1200 °C

Grenaklebepaste ist ein anorganischer Kleber, der gegen hohe Temperaturen beständig ist, und der keine Dünste nicht einmal bei diesen hohen Temperaturen freisitzt. Der Kleber ist für den direkten Kontakt mit dem Feuer (für die Platten Grenamat AS) bestimmt. Der Kleber ist wasserverdünnungsfähig. Die verschiedenen Materialien sind möglich zu kleben, eine Seite muss saugfähig sein. Die verschmutzen Geräte sind mit Wasser zu spülen.



Verpackung 25 kg



Armierungsgewebe Silaterm

Silaterm Gewebe ist unbrennbar bis 550 °C.
Das Material ist für die Ofenumbauten und Wärmedämmung mit dem Produktprogramm Grenaisol und SILATERM entwickelt und getestet. Die Armierungsgewebe SILATERM gewährleistet, dass weder Oberfläche noch Stoßstellen rissig werden, wie es bei der anderen Fassadengeweben passiert. Die Fassadengewebe ist nicht für die dauerhafte Belastung bestimmt ist.
Rollenabmessung 50 x 1 m.



Verpackung 25 kg / 5 kg

White 600 - Ofenmörtel

Die Tragschichte auf die Armierungsgewebe.
Sie wurde für das Kleben der zweiten Seite der Speicheröfen und als Untergrund für die Putz oder Keramikverkleidung entwickelt.
Der Mörtel White 600 ist in ca. 40 Min. ausgehärtet (abhängig von der Umgebung).
Für die allmähliche Arbeit mit der Mischung verwenden Sie den Hemmstoff des Abbindens TANGO.
Maximale Betriebstemperatur ist 600 °C.
White 600 ist auch als ein Kleber für verschiedene Materialarten zu verwenden.
Sehr glatt und flexibel.
Widerstandsfähig gegen plötzlichen Temperaturänderungen.
Maximale Aufbringungsstärke beträgt 20 mm.



Verpackung 25 kg / 5 kg

Finish - Ofensputz

Sehr glatter, schleifbarer Ofensputz. Für die Erreichung der glatten Oberfläche ist eine feine Schleifleinen zu verwenden. Farbe schneeweiß. Unbrennbar und Stabil bis 190 °C. Keine Degradation und Veränderung der Farbe. Den frischen Putz ist auf den getrockneten Putz ohne sichtbaren Stoßstelle anzuschließen.
Die beschädigten Teile sind mit niedrigerer Menge des vorbereiteten Putzes auszubessern, geeignet für die Reparaturen.
Ohne Geruch. Beeinflusst keine Wärmeverbreitung.
Stabil und ohne Oberflächenbeschädigung, wenn das Programm SILATERM verwendet ist. White 600 ist für den Untergrund zu verwenden.

Model - Ofensputz

Der modellierte Ofensputz, maximale Aufbringungsstärke beträgt 50 mm. Sie ermöglicht verschiedene Strukturen und glatte Oberfläche zu fertigen.
Unbrennbar und stabil bis 190 °C. Keine Degradation und Veränderung der Farbe. Der frische Putz ist auf den trockenen Putz ohne sichtbaren Stoßstelle anzuschließen. Die beschädigten Teile sind mit niedrigerer Menge des vorbereiteten Putzes auszubessern, geeignet für die Reparaturen.
Ohne Geruch. Beeinflusst keine Wärmeverbreitung.
Fraktion 0-0,6 mm.
Programm SILATERM kümmert sich um die Stabilität, Haltbarkeit und Verhindert die Risse.
White 600 ist für den Untergrund zu verwenden.



Verpackung 25 kg / 5 kg

ST-H - Ofensputz

Grober Ofensputz ST-H ist der Oberflächenputz für Öfen und Kamine. Beinhaltet den Füllstoff mit dem Korn 1,5 mm, die grobe Oberflächenbehandlung bilden. ST-H Ofensputz ist für Außen zu verwenden (offene Kamine, Grillen, Räucheranlagen u.a.) Unbrennbar bis 200 °C und Widerstandsfähig gegen plötzlichen Temperaturänderungen.
Keine Degradation und Veränderung der Farbe.
Weiß verfärbt. Für die weiße Oberfläche ist nicht mehr nötig zu streichen. Ohne Geruch.
Kein Einfluss auf die Wärmeverbreitung.
Feste und sehr gute Adhäsion zu allen Baustoffen.
White 600 ist für den Untergrund zu verwenden.

grena a.s.